


Variolink® Esthetic DC


Eingliederung von Inlays (Glaskeramik, Composite)

Einprobe


Variolink Esthetic Try-In




Auftragen der Try-In Paste




Einprobe der Restauration




Reinigung nach der Einprobe




Trockenlegung



Restauration



H₂O



LUFT!

Vorbereitung von Keramik-restaurationen:

Gemäss Herstellerangaben

Z.B. IPS Empress: 60 s ätzen

IPS e.max CAD/Press: 20 s ätzen

mit IPS Ceramic Ätzel (Flusssäure).

Sicherheitshinweise beachten.


Vorbereitung von Composite-Restaurationen:

Gemäss Herstellerangaben


Z.B. SR Nexco, 2 bar, Al₂O₃ 100 µm

oder mit Finierdiamanten aufrauen.

Monobond Plus




60 s



LUFT!



Adhese Universal




20 s



Pfützenbildung vermeiden





Bluephase Style




10 s

Befestigung


Variolink Esthetic DC




Bluephase Style




2 s




2 s



2 s





2 s




Restauration bis zum Ende der abschliessenden Polymerisation fixieren

Liquid Strip




10 s*



Polieren

Fluor Protector



* pro Segment und mm Keramik



mehr Informationen unter www.cementation-navigation.com

CE 0123



Bitte Gebrauchsinformation beachten

ivoclar vivadent clinical


Erstellungsdatum: 2014-06-25
666356/d/Rev. 0

Variolink® Esthetic DC


Eingliederung von Kronen und Brücken
(Glaskeramik, Oxidkeramik, Composite)

Einprobe


Variolink Esthetic Try-In




Auftragen der Try-In Paste




Einprobe der Restauration




Reinigung nach der Einprobe



Trockenlegung



Restauration



H₂O





LUFT!

Vorbehandlung von Glaskeramik-restaurationen:
Gemäss Herstellerangaben
Z.B. IPS Empress: 60 s ätzen
IPS e.max CAD/Press: 20 s ätzen
mit IPS Ceramic Ätzel (Flusssäure).
Sicherheitshinweise beachten.

Vorbehandlung von Oxidkeramik-restaurationen:
Gemäss Herstellerangaben
Z.B. IPS e.max ZirCAD
max. 1 bar, Al₂O₃ 100 µm

Vorbehandlung von Composite-Restaurationen:
Gemäss Herstellerangaben
Z.B. SR Nexco, 2 bar, Al₂O₃ 100 µm
oder mit Finierdiamanten aufrauen.

Monobond Plus




60 s


LUFT!



Bluephase Style




20 s



LUFT!

Pfützenbildung vermeiden



10 s



LUFT!

LUFT!






LUFT!

Befestigung

Variolink Esthetic DC






Bluephase Style



Restauration bis zum Ende der abschliessenden Polymerisation fixieren


Liquid Strip



* pro Segment und mm Keramik

Polieren

Fluor Protector



mehr Informationen unter
www.cementation-navigation.com

CE 0123



Bitte Gebrauchsinformation beachten

ivoclar
vivadent
clinical